

BIOFA Лак для внутренних работ матовый Арт. №. 5045

Характеристика

BIOFA водный лак является водорастворимым защитным покрытием для деревянных поверхностей внутри помещений. Он сохраняет натуральную структуру древесины, делает тон обрабатываемой поверхности глубоким и образует шелковисто-глянцевую износоустойчивую, отталкивающую воду поверхность, которая в дальнейшем не желтеет. Для деревянных полов и стен внутри помещений. Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для грунтования и для финишного нанесения. Колеруется в любой цвет.

Состав: Вода, растительные масла, камедь акрилата, многоатомные спирты, дисперсионный твердый воск, модифицированный силосан.

Ход работы:

1. Предварительная обработка

Поверхность должна быть сухой (влажность древесины макс. 12 %) и чистой, при необходимости очищена Растворителем BIOFA 0500.

2. Первый слой

Если у древесины нормальная или слабая впитывающая способность, можно использовать водный лак BIOFA в качестве первого слоя перед грунтованием. Лак хорошо размешать и нанести тонким слоем, тщательно растирая, велюровым валиком с коротким ворсом, либо кистью с густым ворсом для водных продуктов.

3. Финишный слой

После 6-8 часов после нанесения первого слоя, наносится второй слой покрытия, который также нанести тонким слоем, тщательно растирая, велюровым валиком с коротким ворсом либо кистью с густым ворсом для водных продуктов.

В случае, если лак был нанесен в качестве грунтовки требуется промежуточное шлифование Р 120-180.

Важно: При обработке и сушке продукта необходимо организовать оптимальную циркуляцию воздуха! Не обрабатывать при температуре ниже 12°C.

4. Очистка рабочего инструмента.

Кисти и валики очистить растворителем арт. 2090 NAPONA с водой.

5. Очистка и уход за поверхностью

Чистой, сухой тканью. При влажной уборке использовать нейтральное - PH средство с теплой водой. Мы рекомендуем арт. 4059 Чи-

стящее средство для пола – смотрите руководство по уходу.

Сушка

Поверхность, обработанная водным лаком BIOFA, через 4 часа становится совершенно сухой, ее можно шлифовать и наносить следующий слой при необходимости.

(20°C / 50-55 % отн.влажность)

После обработки лаком, полы нужно использовать аккуратно в течении 3-х дней, и полноценно использовать можно через 7 дней. При низких температурах время сушки может быть увеличено.

Расход на один слой

Первый слой: 25 мл/ м², второй слой: 25 мл/м² или 1 литр – 20 кв.м в два слоя.

Расход зависит от впитывающей способности и вида древесины.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте, в плотно закрытой таре.

Меры предосторожности:

Внимание!

Хранить в недоступном для детей месте. Проводить обработку только в обрабатываемых помещениях. При обработке беречь кожу. При шлифовании использовать респиратор. Возможен типичный запах содержащихся натуральных компонентов.