

ФИКСАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт. № 1440

ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укрепления сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ, как разбавитель для красок SOLIMIN и EUROMIN. Внимание! Не наносить на поверхности, покрытые дисперсионными красками и на поверхности, которые нельзя смачивать.

СОСТАВ: Вода, жидкое стекло, очищенный акрил, соединение органического аммония, анион тензид из кокоса.

1.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: Поверхность должна быть чистой, твердой и прочной. Латекс, лак, масло и покрытия из синтетической смолы должны быть удалены. Масляные осадки должны быть очищены соответствующим чистящим средством или мыльным раствором и затем основательно промыты водой. Перед тем как наносить лакокрасочное покрытие с площади старых фасадов должна быть удалена грязь, плесень, грибок, налет из водорослей при помощи устройства для очистки под высоким давлением. Иначе позднее это может привести к просвечиванию или к изменению цвета, по причине данных органических остатков, что также может привести к отслаиванию краски на данных местах.

Чувствительные к щелочи поверхности защищают! При работе с поверхностью оклеенной обоями, с которой были удалены обои, поверхность легко отшлифовывается и (зернистость 60-100) и затем тщательно удаляется пыль (сначала встряхивается или всасывается, затем делается влажная очистка), и основательно очистить щеткой с горячей водой.

Важное замечание: Возможно при нанесении защитного слоя, могут проступить различные подслои с водянистыми пористыми материалами как лигнин, никотин, ржавчина, различные соли но также и при влажности, что может привести к изменению цвета и к различию в цвете краски. Безусловно подслои должны быть проверены на пригодность и должны быть проведены предварительные испытания.

2.Обработка: Тщательно перемешать фиксатор, при необходимости разбавить водой. Наносить валиком, щеткой или безвоздушным пульверизатором. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри помещения. Избегать прямых солнечных лучей и обработки при температуре менее 5 °С.

3.Очистка рабочего инвентаря. Сразу же после употребления промыть большим количеством воды и мыла. Засохшие пятна удалить средством Natole 4060.

Сушка: В течение 16-24 часов после нанесения слоя.

Расход на один слой: 100-125 мл/м² или 8-10 м²/л при нормально впитывающей поверхности.

Хранение: Хранить в закрытом, прохладном помещении, защищать от мороза. Открытые упаковки использовать как можно скорее. Минимальный срок хранения неоткрытой упаковки 1 год.

Внимание: При повышении температуры возможно загустевание.

Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу.

При попадании на глаза, кожу и другие поверхности повреждаемые щелочью, такие как стекло, природный камень, алюминий, дерево и лак немедленно смыть обильным количеством воды! При работе с пульверизатором не вдыхать пары. Не сливать в канализацию, открытые водные пути или землю.

Утилизация: Текущие остатки продукта утилизируются в соответствии с местными нормами и правилами. Небольшие остаточные количества краски и высушенный инвентарь после сушки утилизируются вместе с бытовым мусором.

Только очищенная и опустошенная тара утилизируется как упаковка в соответствии с требованиями. Не очищенная должным образом не опустошенная тара употребляется и утилизируется как продукт.

Для обработки нового бетона или штукатурки должно соблюдаться следующее время сушки:

Бетон: 30 дней сушки

Штукатурка: 10 дней сушки